

BASE MORDIENTE



en cada detalle.

Características

BASE MORDIENTE es un producto formulado en base a polímeros acrílicos y cargas minerales. Aditivo formulado para actuar como puente de adherencia y anclaje entre soportes de distinta composición, tanto en exteriores como en interiores, antes de revestir.

- Mayor superficie de anclaje y adherencia;
- Resistencia a los álcalis presentes en superficies calcáreas;
- Mayor plasticidad;
- Menor absorción de agua;
- Mayor resistencia a la abrasión y al impacto prolongando su duración;
- Mayor cohesión y elasticidad y disminución de la presencia de fisuras.

Superficies

BASE MORDIENTE Está especialmente formulado como aditivo que mejora el anclaje, aplicado sobre:

- Poliestireno expandido
- Soportes de yeso
- Hormigones
- Pisos calcáreos y cementicios alisados, en general
- Microcementos
- Revoques cementicios para ser aplicados sobre superficies lisas
- Placas de cemento;
- Ladrillos de cemento alveolar o cerámicos;
- PVC
- Cerámicas esmaltadas, porcellanato y superficies vítreas en general
- Terminación de sustratos en los que se desea disminuir el desprendimiento de polvo

BASE MORDIENTE



en cada detalle.

Aplicación

Se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura. Lavar la superficie por tratar con agua y cepillo o con hidrolavadora, según el grado de suciedad existente.
Aplicar puro, sin diluir, con rodillo o con pincel.
Debe comprobarse que el sustrato esté totalmente curado: transcurridos 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.
Aplicar la **BASE MORDIENTE** y dejar secar 24 h como mínimo, antes de revestir.

Recomendaciones

No aplicar si se preveen lluvias cercanas.
No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)

2 a 3 horas

Secado Final

24-48 hs Dependiendo de las condiciones ambientales.
Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la superficie a fin de alargar su vida útil.

Rendimientos

El consumo promedio es de 0.2 litros por m² por mano.

BASE MORDIENTE



en cada detalle.

Presentaciones

BASE MORDIENTE se envasa en
Baldes Plásticos de 20 y 4 litros
Tambores Plásticos de 200 litros



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejo entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires

Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar